www.permalex.be
Route de Wallonie, 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32 (0)65 60 00 18

Fiche Produit / Productkaart

RÉSINE PERMALEX CS600 / HARS



Référence	Conditionnement / Verpakking	Pièce/palette	EAN
CS600	A + B = 7,5 kg (A = 3.82kg / B =3.68kg)	72	A : 5420034542041 B : 5420034542058

Description

PERMALEX CS600 est un liant bicomposant à base de résine polyuréthane aliphatique, résistant aux UV, conçu pour les revêtements de sol à granulats liés. Sa formulation hydrophobe permet une application dans des environnements à forte humidité relative (> 95 %) tout en préservant la perméabilité à l'eau. Adapté à l'intérieur comme à l'extérieur, il offre une finition esthétique, un entretien facile et une bonne résistance au gel et au lessivage.	PERMALEX CS600 is een tweecomponenten bindmiddel op basis van alifatische polyurethaanhars, uv-bestendig en ontwikkeld voor vloerafwerkingen met harsgebonden granulaten. De hydrofobe samenstelling is bestand tegen een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 95% en behoudt de waterdoorlatendheid. Geschikt voor binnen en buiten, met een esthetische afwerking, eenvoudig onderhoud en weerstand tegen vorst en uitspoeling.

Spécifications techniques / Technische specificities

Paramètre / Parameter	Partie A / Deel A	Partie B / Deel B
Couleur / Kleur	Beige opaque	Helder / kleurloos
Rapport massique / Mengverhouding gewicht	1,1	1
Viscosité à 23 °C / Viscositeit bij 23 °C	2 500 ± 500 mPa·s	2 800 ± 500 mPa·s

Caractéristique / Kenmerk	Valeur / Waarde
Temps de travail à 23 °C / Verwerkingstijd	Jusqu'à 3 h / Tot 3 uur
Prise initiale à 23 °C / Initiële uitharding	8 h / 8 uur
Circulation piétonne / Beloopbaar	24 h / 24 uur
Circulation véhicules / Berijdbaar	48 h / 48 uur
Conditionnement / Verpakking	7,5 kg : A 3,82 kg + B 3,68 kg

Consommation / Verbruik

Usage / Toepassing	Épaisseur min. / Min. dikte	Rendement estimé / Geschat rendement
Piétons / Voetgangers	15 mm	4 m² par set / per set
Carrossable / Berijdbaar	18 mm	3,45 m² par set / per set

Composition d'un set / Inhoud van een set

2 seaux de résine (A+B, 7,5 kg), 1 sac de quartz (4 kg), 4 sacs de granulats lavés et séchés (25 kg chacun).

2 emmers hars (A+B, 7,5 kg), 1 zak kwarts (4 kg), 4 zakken gewassen en gedroogde granulaten (elk 25 kg).

Catalyseur / Katalysator

Température de surface 5–10 °C : 3–5 ml ; 10–15 °C : 2–3 ml. / Oppervlaktetemperatuur 5–10 °C: 3–5 ml; 10–15 °C: 2–3 ml.

Stockage et sécurité / Opslag en veiligheid

Stocker au sec, dans les emballages d'origine non ouverts, entre 10 et 35 °C. Conservation : A 12 mois ; B 9 mois après fabrication. Consulter la FDS ; le composant B contient un isocyanate et exige une formation adaptée pour l'usage professionnel dans l'UE.

Droog bewaren in ongeopende originele verpakking tussen 10 en 35 °C. Houdbaarheid: A 12 maanden; B 9 maanden vanaf productie. Raadpleeg het VIB; component B bevat isocyanaat en vereist passende opleiding voor professioneel gebruik in de EU.

Avantages et applications / Voordelen en toepassingen

Usage intérieur et extérieur. Surface homogène et esthétique, stabilité aux UV, perméabilité à l'eau, application rapide et entretien facile. Résistance au gel, au lessivage et aux éclaboussures de carburants et solvants. Application possible dès 5 °C avec catalyseur supplémentaire.	Binnen- en buitengebruik. Egaal en esthetisch oppervlak, uv-stabiel, waterdoorlatend, snelle verwerking en eenvoudig onderhoud. Bestand tegen vorst, uitspoeling en spatten van brandstoffen en oplosmiddelen. Verwerking vanaf 5 °C met extra katalysator.

Entretien / Onderhoud

Balayer occasionnellement avec une brosse dure. Éliminer rapidement les déversements. Pour les salissures tenaces, nettoyer à l'eau froide sous pression, sans diriger un jet haute pression à courte distance.	Af en toe vegen met een harde borstel. Gemorste stoffen snel verwijderen. Hardnekkig vuil met koud water onder druk verwijderen; vermijd hogedrukstralen van dichtbij.

Sécurité et élimination / Veiligheid en afvalverwerking

Partie A : non classée comme dangereuse ; gants, masque et lunettes recommandés. Partie B : contient un isocyanate non volatil ; formation adaptée requise pour l'usage industriel ou professionnel dans l'UE depuis le 24 août 2023. Lire la FDS, porter des gants imperméables et une protection oculaire. En cas de contact oculaire, rincer abondamment et consulter un médecin. Emballages et résidus durcis : déchets industriels ordinaires ; produit non durci : déchet dangereux, selon la réglementation locale.	Deel A: niet als gevaarlijk ingedeeld; handschoenen, masker en veiligheidsbril aanbevolen. Deel B: bevat een niet-vluchtig isocyanaat; sinds 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik in de EU. Lees het VIB, draag ondoorlatende handschoenen en oogbescherming. Bij oogcontact overvloedig spoelen en een arts raadplegen. Verpakkingen en uitgeharde resten: gewoon industrieel afval; niet-uitgehard product: gevaarlijk afval volgens lokale voorschriften.

Informations de mise en œuvre / Aanvullende verwerkingsinformatie

Utiliser du matériel adapté et suivre la formation obligatoire dispensée par Permalex. Les granulats peuvent prendre une teinte plus foncée après application, semblable à celle du gravier mouillé.	Gebruik geschikt materieel en volg de verplichte opleiding van Permalex. Granulaten kunnen na verwerking donkerder ogen, zoals nat grind.