www.permalex.be
Route de Wallonie 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32 (0)65 60 00 18

Permalex

Fiche Produit / Productkaart

PS300 PRIMAIRE



Ref.	Conditionnement/Verpakking	Ean Code
99904	Bidon de 5 L – à l'unité	5420034528793

Vernis polyuréthane monocomposant en phase solvant, destiné à la finition et à la protection des sols intérieurs. Il forme un film dur et continu, résistant à l'abrasion et aux agents chimiques. Convient notamment au béton, au ciment, à la céramique non vitrifiée et aux surfaces métalliques.

Attention : éviter les flaques et respecter la consommation maximale. Ventiler pendant l'application et au moins 24 heures après. Les finitions transparentes exposées aux UV peuvent jaunir.

Een ééncomponent polyurethaanvernis op solventbasis voor de afwerking en bescherming van binnenvloeren. Vormt een harde, doorlopende laag die bestand is tegen slijtage en chemische stoffen. Geschikt voor onder meer beton, cement, ongeglazuurde keramiek en metalen oppervlakken.

Let op: vermijd plasvorming en overschrijd het maximale verbruik niet. Zorg voor ventilatie tijdens het aanbrengen en gedurende minstens 24 uur erna. Transparante afwerkingen kunnen onder UV-licht vergelen.

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken

Caractéristique / Kenmerk	Description (FR)	Beschrijving (NL)
Application / Aanbrenging	Prêt à l'emploi, sans dilution. Mélanger à faible vitesse (300–400 tr/min). Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet airless.	Gebruiksklaar, niet verdunnen. Langzaam mengen (300–400 t/min). Aanbrengen met rol, borstel of airless-spuit.
Rendement / Verbruik	100 à 150 ml/m² maximum par couche, en couches fines.	Maximaal 100 tot 150 ml/m² per laag, in dunne lagen.
Temps de séchage / Droogtijd	Sec en surface : 1–2 h ; recouvrement : 2–3 h ; trafic piéton : 24 h ; trafic léger : 2 jours ; durcissement complet : 7 jours (valeurs indicatives).	Oppervlaktedroog: 1–2 u; overschilderbaar: 2–3 u; beloopbaar: 24 u; licht verkeer: 2 dagen; volledig uitgehard: 7 dagen (richtwaarden).
Préparation du support / Ondergrondvoorbereiding	Support propre, dégraissé, dépoussiéré, plan, poreux et sec. Béton exempt de laitance et de produit de cure ; humidité du support < 4 %. Température du support et ambiante > 10 °C et < 30 °C ; humidité relative < 75 %.	Ondergrond schoon, vet- en stofvrij, vlak, poreus en droog. Beton zonder cementhuid of nabehandelingsmiddel; vochtgehalte < 4%. Ondergrond- en omgevingstemperatuur > 10 °C en < 30 °C; relatieve vochtigheid < 75%.
Diluant / Verdunner	Dilution déconseillée. Pour le nettoyage immédiat des outils : Solvent-01.	Verdunnen wordt afgeraden. Gereedschap onmiddellijk reinigen met Solvent-01.
Stockage / Opslag	12 mois après fabrication, en emballage d'origine fermé et intact, au sec et au frais, entre +5 °C et +25 °C.	12 maanden na productie, in originele ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog en koel bewaren tussen +5 °C en +25 °C.

Consignes de sécurité : consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit effectivement livré avant utilisation, manipulation, stockage ou élimination.

Veiligheidsvoorschriften: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) van het daadwerkelijk geleverde product vóór gebruik, hantering, opslag of verwijdering.